



Einsatzbereich

Freispiegelkanäle

- Kreisprofile: DN 150 - DN 1.600
- Eiprofile: 200/300 mm - 1.200/1.800 mm



Vorteile

- nahtlose Konstruktion
- besondere Dehnfähigkeit
- verlegefertig und min. 5 Monate lagerfähig
- schnelle Aushärtung (insbesondere im Vergleich zu Filzlinern)
- glatte Oberfläche
- für alle gängigen Rohrprofile geeignet
- Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015
- Überbrückung von geringen Profil- und Querschnittswechsels möglich
- Harztypen je nach Anforderung (Polyesterharz, Vinylesterharz, styrolfreies Harz)
- Abrasionsschutzschicht

Optional mit IES

Integrierter Einbauschutz

- kann Gleitfolie ersetzen, reduziert Einbauzeit
- bis DN 600 verfügbar

BKP Berolina – Wir schützen Rohre



Zulassungen

- **DIBt Z-42.3-336** (UP- und VE-Harze)
- **WRc PT405/0417** (UP- und VE-Harze)
- **CSTB 17.2/15-303** (UP-Harze)
- **Stadt Los Angeles, USA** (UP- und VE-Harze)

Tragendes Material

Glasgewebekomplex E-CR entsprechend

- DIN EN 14020-1
- DIN EN 14020-2
- DIN EN 14020-3

Harze

Ungesättigte Polyesterharze (UP-Harze)

- Typ 1140 gemäß DIN 16946-2
- Gruppe 3 gemäß DIN 18820-1
- Gruppe 4 gemäß EN 13121-1

Vinylesterharze (VE-Harze)

- Typ 1310 gemäß DIN 16946-2
- Gruppe 5 gemäß DIN 18820-1
- Gruppe 7 B gemäß EN 13121-1

Styrolfreies Harz

Technische Daten

Belegt für UP- und VE-Harze

Dichte nach Aushärtung (DIN EN ISO 1183-2):	1,5g/cm ³ (± 0,5 g/cm ³)
Glasfasergehalt (DIN EN ISO 1172 / massenbezogen):	46% (± 8%)
Glasflächengewicht (je mm tragende Wanddicke)*:	650 g/m ² (+150/-100g/m ²)
Kurzzeit-Ring-E-Modul (DIN EN 1228)*:	≥ 10.000 N/mm ²
Kurzzeit-Biege-E-Modul (DIN EN ISO 178)*:	≥ 8.700 N/mm ²
Kurzzeit-Biegespannung (DIN EN ISO 178)*:	≥ 150 N/mm ²
Abminderungsfaktor für Langzeitwerte (DIN EN 761):	A = 1,45
Langzeit-Ring-E-Modul (DIN EN 1228)*:	≥ 6.800 N/mm ²
Langzeit-Biegespannung (DIN EN ISO 178)*:	≥ 105 N/mm ²
Laminatkonstruktion:	Mehrlagig, nahtlos und in Längsrichtung überlappend; Überlappungen versetzt angeordnet
Längsdehnung beim Kalibrieren:	~ 0,0%
Zulässige Durchmesser toleranzen der Altrohre:	DN ≤ 800: ± 5%; DN > 800: ± 2%

* Traglaminatdicke gem. DIN EN ISO 11296-4 (07/2011)